

MADERLIM IGNIFUGO

<p>Tipo de Producto:</p>	<p>Lasur ignifugo al agua, INCOLORO para la madera tanto para madera interior como exterior. Protector contra el fuego, no inflamable, evita la propagación de las llamas. Clasificado B s1 d0, según sistema de EUROCLASES bajo la Norma EN-13501-1: 2018 para aplicación como recubrimiento de paredes y techos.</p>
<p>Características:</p>	<p>Acabado satinado a poro abierto. Ignifugo retardante prolongado contra el fuego. Baja emisión de humos y no produce gotas ni partículas. Protección prolongada de la madera tratada. Hidrófugo regulador de la humedad y transpirable. Protección contra la radiación solar U.V. Secado rápido. Impregnación penetrante.</p>
<p>Aplicaciones:</p>	<p>Indicado para todo tipo de maderas, tanto para interior como exterior. Especial para pérgolas, puertas, celosías, vigas, ventanas, muebles de jardín, mobiliario urbano, casas de madera...</p>
<p>Características Técnicas:</p>	<p>Tipo de diluyente:.....Agua Olor:.....Inodoro Densidad (20°C):.....1'01 – 1'04 Kg/l Viscosidad (20°C):.....15" – 20" Copa Din 4 Brillo:.....Satinado Temp. aplicación:.....Aplicar entre 5°C y 35°C. Punto de Inflamación:.....No inflamable Solubilidad en agua:.....Completamente soluble</p>

MADERLIM IGNIFUGO

Tiempo de secado:	Al tacto 15 min. Para aplicar una segunda mano dejar secar 2 Horas. Pueden variar en función de la temperatura ambiente y porosidad de la madera.
Útiles de Aplicación y Rendimiento:	A brocha, pincel, rodillo y pistola aerográfica. El rendimiento es de 10 - 12 m²/l. aproximadamente. Las boquillas de la pistola tendrán un diámetro de 0'5 a 1 mm y la presión del aire deberá ser de 2'5 a 3'5 atmósferas para obtener una pulverización tipo "niebla".
Modo de Aplicación:	Aplicar 2 manos de 60g/m ² MADERLIM IGNIFUGO con un tiempo de secado entre capas de 2 horas. La madera debe estar seca, menos del 20% de humedad. La superficie limpia de polvo, exudados y grasas. Efectuar un suave lijado para preparar la madera. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
Preparación de la madera:	-En maderas nuevas que contengan exudados y extractos resinosos, se recomienda limpiar la superficie de la misma con un disolvente enérgico tipo "nitro" o universal y dejar secar. A continuación, ya se puede aplicar el MADERLIM IGNIFUGO. -En maderas ya tratadas anteriormente con LASURES se puede aplicar directamente el MADERLIM IGNIFUGO aunque siempre es aconsejable efectuar previamente un ligero lijado. -En maderas barnizadas y pintadas , antes de aplicar el MADERLIM IGNIFUGO , es necesario eliminar la capa de pintura o barniz mediante raspados, decapados, etc..
Observaciones:	Producto listo para su uso. Remover bien antes de usar. Evitar aplicar el MADERLIM IGNIFUGO en superficies muy recalentadas por el sol. Incompatible con ácidos y bases fuertes, productos oxidantes, peróxidos y disolventes orgánicos.