

FICHA TÉCNICA

MADERLIM WOODCONTROL IP-20

TIPO DE PRODUCTO

Fondo Protector de la gama MADERLIM, incoloro, en base agua, listo para usar. Especialmente diseñado para una protección total de la madera contra hongos de pudrición, insectos xilófagos, carcomas y termitas.
Cubre las Clases de Riesgo 2 y 3.

Nº de registro ES/MR(NA)-2023-08-00907.

CARACTERÍSTICAS

WOODCONTROL IP-20 está destinado al tratamiento de maderas exteriores como ventanas puertas de exterior, revestimientos, vallas, aleros y cobertizos.
Capacidad insecticida, fungicida y anti-termitas.
Admite cualquier tipo de acabado: lasures, barnices o pinturas.
Secado rápido.

CERTIFICACIONES

- Cumple la Norma **EN46** Hylotrupes bajulus (Carcoma).
- Cumple la Norma **EN113** Hongos de pudrición.
- Cumple la Norma **EN152** Hongos del azulado.
- Cumple la Norma **EN118** Termitas reticulitermes.
- Cubre la clases de Riesgo 1, 2 y 3 según la Norma DS/EN335:2013

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: Incoloro
- Olor: Inodoro
- Densidad (20°C): 0,987 Kg/l
- Viscosidad (20°C): 17"- 22" Copa Din 4
- Temp. aplicación: No aplicar nunca por debajo de 5°C
- Punto de Inflamación: No inflamable
- Solubilidad en agua: Completamente soluble
- Tipo de diluyente: Agua
- Composición: IPBC (0,75%)
Propiconazol (0,24%)
Cipermetrina (0,15%)

TIEMPO DE SECADO

Al tacto **15 min.** Para un repintado se aconseja dejar pasar 24 horas.
Pueden variar en función de la temperatura ambiente y porosidad de la madera.

ÚTILES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

A brocha o rodillo.
El rendimiento es de **10 - 12 m²/l.** aproximadamente.

PREPARACIÓN DE LA MADERA Y MODO DE APLICACIÓN

- La madera debe estar seca, con menos de unos **18 - 20%** de humedad. La superficie limpia de polvo, exudados y grasas.
- Efectuar un suave lijado para preparar la madera.
- Aplicar 1a mano de **WOODCONTROL IP-20.**
- Esperar 1-2 horas y ya se puede aplicar una 2a mano de **WOODCONTROL IP-20** o cualquier otro acabado.
- Dosis recomendadas para que la madera tratada pueda ser utilizada para las clases de riesgo 2 y 3: 200 ml/m² (2 manos)

OBSERVACIONES

- Producto listo para su uso.
- Remover bien antes de usar.
- La temperatura del aire durante su aplicación y secado debe ser superior a 5°C y la humedad relativa inferior al 80%.
- Evitar aplicar el **WOODCONTROL IP-20** en superficies muy recalentadas por el sol.

ENVASES

El producto se presenta en envases de 750 ml., 2,5 Lts., 5 Lts. y 20 Lts.